



Date d'actualisation : 14 mai 2007

3-2-6

STARFIX D 52

MORTIER DE SCELLEMENT

PROPRIÉTÉS

STARFIX D52 est un mortier mono composant de réparation à base de liant hydraulique à prise ultra rapide. Ce qui lui permet :

- une résistance aux chocs
- une forte adhérence
- des résistances mécaniques élevées
- une excellente ouvrabilité
- une très bonne tenue à la chaleur
- absence de fluage même en forte épaisseur (jusqu'à 7cm ponctuel en une seule passe)

DOMAINES D'APPLICATION

Toute réparation en général demandant une intervention ultra rapide :

- préfabrication
- autoroutes
- pistes d'aviation
- marches d'escalier
- tuyaux
- quais de déchargement

En général, tous travaux nécessitant un court temps d'immobilisation.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : poudre grise
granulométrie : 0 à 1,25mm.

Densité du mortier frais : 2,1.

MISE EN ŒUVRE

Gâchage : mécanique ou manuel pour des faibles besoins (prise rapide ne préparer que la quantité nécessaire)

Taux de gâchage : selon consistance souhaitée
Temps d'emploi : 5 à 10 minutes à 20°C
Température d'emploi : + 5°C à + 35°C
Épaisseur : 10 à 15 mm.

DOSAGE

Environ 2 Kg de produit gâché / m² / mm d'épaisseur.

PERFORMANCES

	2 h	4 h	48 h	7 j	28 j
Compression à 20 °C (MPa)	11	15	20	25	35

Essais réalisés en laboratoire

SECURITÉ

Sans danger. En cas de projection rincer à l'eau.

STOCKAGE

6 mois à l'abri de l'humidité.

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 Kg.

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits. Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.



Groupe **DSI**