



FINENDUIT®

MORTIER DE RAGREAGE EN POWDRE

Date d'actualisation : 6 avril 2010

Propriétés

FINENDUIT® est un mortier de ragréage des murs et des plafonds permettant d'exécuter des finitions et des reprises d'épaisseurs de 0 à 5 mm.

FINENDUIT® est un ragréage en poudre qui, une fois gâché à l'eau, donne un produit se comportant comme une pâte.

FINENDUIT® permet d'obtenir un ragréage aux qualités suivantes :

- Grande facilité et rapidité d'application,
- Finition très lisse,
- Très bon pouvoir garnissant,
- Très bonne adhérence aux supports,
- Bonne résistance à l'humidité et aux intempéries,
- Sans retrait, ni fissuration,
- Bonne résistance aux chocs.

Domaines d'application

- Murs intérieurs et extérieurs,
- Plafonds intérieurs et extérieurs,
- Supports :
 - Béton,
 - Béton banché,
 - Béton de granulats légers,
 - Panneau de béton préfabriqué,
 - Enduit traditionnel,
 - Eléments de maçonnerie : briques creuses, parpaings,
- Revêtements ultérieurs :
 - Peintures insaponifiables,
 - Enduits,
 - Revêtements plastiques,
 - Papiers peints.

Caractéristiques

Aspect : poudre grise

Densité de poudre : 1,1

Densité de mortier frais : 1,5

pH : 12 (mortier frais)

Composition : liant hydraulique, charges minérales, résines redispersables, adjuvants.

Mise en œuvre

Préparation des supports :

Les supports doivent être propres, sains, dépoussiérés et exempts de toutes traces d'huile, de laitance et de peinture. Par forte chaleur, humidifier le support avant application.

Préparation du produit :

Le sac de 25kg de FINENDUIT® est gâché, de préférence avec un malaxeur électrique avec 8 à 9 L d'eau propre jusqu'à l'obtention d'une pâte souple et homogène.

Caractéristiques techniques :

- temps d'utilisation de la gâchée : 1h environ à 20°C.

- délai de recouvrement : 8 jours

Application :
FINENDUIT® peut être appliqué avec une lisseuse ou une taloche métallique. Quand il commence à tirer, il est lissé par un léger frottement à l'aide d'une taloche feutrée ou d'un morceau de polystyrène.

Conditions d'application :

- température d'emploi de 5 à 35°C

- ne pas appliquer sur support gelé ou avec risque de gel dans les 24h.

FINENDUIT® peut être appliqué ponctuellement sur 10 mm en obturation de trous de bullage.

Dosage

En moyenne 1,5 kg de mortier gâché / m² / mm d'épaisseur.

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Stockage

1 an dans son emballage d'origine non ouvert, à l'abri de l'humidité.

Conditionnement

Sac de 25 kg.

Palette de 1400 kg, soit 56 sacs.